

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΑΛΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Η κοκκομετρική διαβάθμιση των υάλινων σφαιριδίων είναι η εξής (σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN 1423)

Κόσκινα ISO 565 – R40/3μm	Συνολικό συγκρατούμενο βάρος %
850	0 έως 2
710	0 έως 10
425	25 έως 65
250	70 – 95
150	95 - 100

Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 20% επικάλυψη επίπλευσης.